

Polering Autoclear[®] LV Exclusive

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Beskrivning


Autoclear LV Exclusive har särskilda re-flow egenskaper. För ett perfekt resultat rekommenderas att polera efter 12 timmar. Vid polering samma dag, är det viktigt att följa nedanstående råd och metoder.

Råd och tips




Polera inte inom två timmar efter fullföljd torkning vid 60°C objekt-temperatur, och avsvälning till rumstemperatur.

Slipning



P1200 Slipa med 3M 260L P1200



P3000 Slipa med 3M Trizact P3000 (vått)

Polering



3M:

1. Använd 3M Fast Cut Plus (Grön kork) med en grön rondell
2. Torka av ytan med 3M grön polerduk
3. Använd 3M Extra Fine Compound (Gul kork) med en gul rondell
4. Torka av ytan med 3M gul polerduk

➤ *Polerrondellerna ska vara rena och fuktade med rent vatten före polering.*



Farecla:

1. Använd Farecla G6 Rapid med Farecla Lammull och mjuk distansplatta
2. Använd Farecla G6 Rapid med svart rondell och mjuk distansplatta
3. Torka av ytan med Farecla gul polerduk

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Adress: Box 224, 135 27 Tyresö
Tel: +46 (0)8 503 04 100

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Viktig information: Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder denna produkt för annat ändamål än det som uttryckligen rekommenderas i det tekniska databladet utan att först ha erhållit skriftlig bekräftelse från oss om lämpligheten att använda produkten för ändamålet i fråga gör detta på egen risk. Det är alltid användarens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla de krav som ställs i lokala lagar och bestämmelser. Läs alltid databladet vad angår materialsäkerhet och det tekniska databladet vad angår produkten om sådana finns. Alla råd som vi ger eller annat uttalande från oss om produkten (angivna i detta datablad eller på annat sätt) är enligt vår uppfattning riktiga men vi har ingen kontroll över kvaliteten på underlaget eller de många faktorer som kan påverka användningen och appliceringen av produkten. Om vi inte särskilt och skriftligen kommit överens om annat påtar vi oss inget som helst ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada som kan uppstå vid användningen av produkten. För de produkter som vi levererar och för de tekniska råd som vi lämnar gäller våra standard leveransvillkor. Ni bör efterfråga en kopia av dessa villkor och läsa dem noggrant. Informationen i detta datablad kan ändras från tid till annan mot bakgrund av nya erfarenheter och vår policy om kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att före användningen av produkten förvissa sig om att detta datablad är det aktuella.

Produktnamn nämnda i detta datablad är varumärken tillhörande, eller licensierade av, Akzo Nobel.

Huvudkontor

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com