


Snabbguide

Sikkens Löser-
M700

P120

Volymdelar:
100:4
Polysoft UL
Härdare


20 min. 20°C.




P120-P220



Primers/Fillers



4.5.14



POLYSOFT UL

Beskrivning:

Ultra lättvikts-, snabbslipat 2-komponents polyesterspackel för bilreparationer.

Produkt och tillbehör:Polysoft UL
Härdare (BPO-pasta)**Basråvara:**Polysoft UL: polyesterharts
Härdare: peroxid**Lämpliga underlag:**

- Stål
- Förzinkat stål
- Aluminium
- Polyesterlaminat
- Primer Surfacer EP och Primer Surfacer EP II (endast 1 skikt med maximalt 25 µm torr filmtjocklek)
- Repor i mjuk plast (max. mått: 50 mm lång, 2 mm djup) med Plastoflex Primer eller 2K Plastic Primer
- Repor i hård plast (max. mått: 50 mm lång, 5 mm djup) med Plastoflex Primer eller 2K Plastic Primer

OBS: Applicera inte Polysoft UL på termoplastisk akryllack, washprimers eller washfillers. För system som skall uppfylla kraven på högsta kvalitet måste Polysoft UL alltid appliceras på Primer Surfacer EP.

Förbehandling:

- Gamla lacktytor: Slipa torrt till ren plåt med P120.
- Stål: Avfetta och slipa torrt med P120.
- Polyesterlaminat: Avfetta och slipa torrt med P320.
- Repor i plast: Applicera Plastoflex Primer eller 2K Plastic Primer

Blandningsförhållande:

100 volymdelar Polysoft UL
4 volymdelar Härdare för spackel

OBS!:

På grund av det ultra-lätta spacklets egenskaper är volymdelen härdare samma som i andra spackel.
Tillsätt ej mer härdare än rekommenderat.
Blanda noggrant till jämn kulör.

Brukstid:

4-5 minuter vid 20°C

Rengöring av utrustning:

Sikkens Löser, Wilco Förtunning, eller 1.2.3 Förtunning (inom brukstiden för produkten).

Torktider:	20°C	40°C
Slipbar:	20 min.	15 min.

OBS! Vid forcertorkning får inte temperaturen överskrida 70°C, för att undvika krackelering, blåsor eller förlust i vidhäftning.

Rekommenderade kornstorlekar:

Torrslipning: P120-P220.

Övermålningsbar:

Med alla Sikkens grundfärger.

VOC:

Teoretiskt VOC: <10 g/l färdig blandning.

Lagringstid:

Polysoft UL:	1 år
Härdare:	1 år

Förpackning:

Polysoft UL:	1L
Härdare:	40 g

Kulör:

Ljusgrön

Hälsa- och säkerhetsuppgifter:**För Polysoft UL:**

Endast för yrkesmässig användning.

Se VARUINFORMATION och texten på burkens varningsetikett.

Användaren av denna produkt är tvungen att följa de nationella föreskrifter som finns för hälsa och säkerhet vid arbete och avfallshantering.

Ändamålsenligheten med våra system baseras på många års praktisk erfarenhet och laboratorieforskning. Vi garanterar att kvaliteten på arbete utfört enligt våra system uppfyller kraven på egenskaper som Akzo Nobel Coatings b.v. har utfäst, på det villkor att våra angivna föreskrifter följes noggrant och att arbetet har utförts enligt kraven på bra yrkesskicklighet. Vi tillbakavisar allt ansvar för ett felaktigt slutresultat, påverkat av faktorer utanför vår kontroll. Kunden skall, med hjälp av för honom vanliga medel, kontrollera om de levererade produkterna är lämpliga för den eftertraktade tillämpningen.

AKZO NOBEL COATINGS BV, Sassenheim, Holland.